

Capadur F7-LangzeitLasur

Среднеслойная лазурь для древесины с высокой атмосферостойкостью и защитой от УФ-лучей для наружных и внутренних работ. Не содержит ароматические растворители.



Описание продукта

Область применения

Для цветного оформления и защиты от влаги и УФ-лучей деревянных элементов строгих размеров, таких как окна и двери, и ограниченно строгих размеров, таких как шпунто-пазовые детали, ставни, ворота и т. п. для внутренних и наружных работ. Перед нанесением покрытия на плоские деревянные материалы, такие как плиты из массива древесины или фанера. В соответствии с современным состоянием техники рекомендуется в зависимости от климатического воздействия каждые 2-3 года проводить мероприятия по уходу за покрытием или его ремонт на наружных участках, подверженных атмосферному воздействию.

Свойства

- не содержит биоцидных добавок
- не содержит ароматических растворителей
- высокая защита от УФ-лучей с помощью прозрачных железистоокисных пигментов
- дополнительная защита от УФ-лучей за счет УФ-фильтра
- длительная защита от влажности
- высокая паропроницаемость
- не капает при нанесении, удобная для применения вязкость
- даже при работе на больших площадях можно наносить лазурь равномерно, без нахлестов за счет длительной жизнеспособности

Связующее

Алкидная смола с растворителями без ароматических углеводов.

Упаковка

Стандартные оттенки:

375 мл: бесцветная, сосна, дуб светлый, ореховое дерево
 750 мл: сосна, дуб светлый, грецкий орех, ореховое дерево, палисандровое дерево, тик, красное дерево, эбеновое дерево
 1 л: бесцветная
 2,5 л: все стандартные оттенки
 5 л: бесцветная, сосна, дуб светлый, ореховое дерево, грецкий орех

Особые тона:

1 л, 2,5 л, 5 л: Capalac mix

Цвет

Стандартные оттенки:

Бесцветный, сосна, дуб светлый, грецкий орех, ореховое дерево, палисандровое дерево, тик, красное дерево, эбеновое дерево

- Все цветовые оттенки можно смешивать друг с другом в любых пропорциях.

Колеруется машинным способом в системе ColorExpress (Capamix и Capalac mix) в 89 специальных оттенков коллекции 3D согласно цветовой карте, а также в тона других коллекций.



Примечание:

Некоторые цветовые тона условно подходят для наружного применения. Информацию об этом можно получить на станциях колеровки ColorExpress. Бесцветная лазурь Capadur F7-LangzeitLasur используется в наружной области только в качестве грунтовки под покрытие цветной лазурью или финишного покрытия для темной лазури, так как иначе нельзя гарантировать длительную защиту от УФ-лучей. На внешних поверхностях, подверженных атмосферной коррозии, нельзя использовать бесцветную лазурь.

Степень глянца
Хранение
Технические параметры

Шелковисто-глянцевый
Степень блеска может меняться в зависимости от поверхности древесины.
В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.
■ Плотность: ок. 0,95 г/см³
■ Сухой остаток: ок. 60 весовых %

Применение

Подходящие подложки
Подготовка подложки
Метод нанесения
Структура покрытия

Деревянные элементы строгих или ограниченно-строгих размеров. Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью и свободным от разделяющих веществ. Влажность древесины для деревянных элементов, строго сохраняющих размеры, не должна превышать 13%, а для деревянных элементов, нестрого сохраняющих размеры – 15%. Необходимо соблюдать основные принципы конструктивной защиты древесины. Они являются необходимым условием длительной защиты окрашенной древесины.

Новые деревянные элементы:

Гладкие деревянные поверхности отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить выступающие на поверхность вещества, например, смолу и засмолки. В наружной области предварительно загрунтовать поверхность материалом Capalac Holz-Imprägniergrund.

Старая необработанная древесина:

Посеревшие, обветренные деревянные поверхности зашлифовать до здоровой, прочной древесины, тщательно очистить, наружные элементы загрунтовать материалом Capalac Holz-Imprägniergrund.

Окрашенная древесина:

Полностью удалить старые непрочные покрытия до получения деревянной поверхности. В наружной области загрунтовать поверхность материалом Capalac Holz-Imprägniergrund. Прочные старые покрытия отшлифовать, очистить и проверить на совместимость с лазурью Capadur F7-LangzeitLasur.

Capadur F7-LangzeitLasur наносится кистью без разбавления.

	Наружные работы	Внутренние работы
	Деревянные элементы строгих и ограниченно-строгих размеров	
Грунтовочное покрытие	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capadur F7-LangzeitLasur
Промежуточное покрытие	1-2 слоя Capadur F7-LangzeitLasur ¹⁾	Как правило, не требуется
Финишное покрытие	Capadur F7-LangzeitLasur	Capadur F7-LangzeitLasur

¹⁾ Для оптимальной защиты от ультрафиолетового излучения при нанесении светлых оттенков требуется два слоя промежуточного покрытия. Для темных оттенков (оттенок «ореховое дерево» и более темные тона) достаточно одного слоя промежуточного покрытия. Бесцветный продукт не обеспечивает УФ-защиту и служит преимущественно в качестве основы для оттенков или для покрытий на внутренних поверхностях.

Специальная техника нанесения узора на древесину при наружных работах:

Для деревянных поверхностей с пятнами или более не пригодных к нанесению лессировки	Пропитать необработанную древесину материалом Capalac Holz-Imprägniergrund
	1-2 слоя Capacryl Haftprimer нового оттенка, полученного при помощи ColorExpress
	1-2 слоя Capadur F7-LangzeitLasur

Расход

Нанесение кистью: ок. 80-100 мл/м².

Время применения

При температуре 20° C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая и пригодна для нанесения окраски через 10 - 16 часов. Впитывающая способность основания может влиять на процесс высыхания и степень блеска. На деревянных поверхностях с компонентами древесины (например, дуба) время сушки может увеличиваться.

Условия применения

Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 5° C

Замечание

Указания для безопасного применения

- Воспламеняющийся материал.
- Повторный контакт может привести к сухости и образованию трещин на коже.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Емкости хранить плотно закрытыми в хорошо проветриваемом месте.
- Хранить вдали от источников возгорания - не курить.
- Не вдыхать пар/аэрозоль.
- Не допускать попадания в глаза и на кожу.
- Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.
- При недостаточной вентиляции пользоваться респиратором.
- При попадании в желудок не вызывать рвоту.
- Сразу же обратиться к врачу и предъявить упаковку или этикетку.
- Содержит бис(1,2,2,6,6-пентаметил-пиперидил)себакат, 2-бутаноноксин, кобальткарбоксилат, может вызывать аллергические реакции.

Утилизация

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала ведра. Ведра с остатками материала сдавать в пункты приема старых лакокрасочных материалов.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

данного продукта (категория A/e): 400 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 400 г/л ЛОС.

Подробные информации

См. паспорт безопасности

Техническая информация LL188R NOE · Состояние на Август 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de